Bloc type PROMONTA NORMAL

PROMONTA NORMAL	5 cm	7 cm	8 cm	10 cm	10 cm
Dimensions (mm)	501 x 667	501 x 667	501 x 667	501 x 667	501 x 550
Couleur			Naturelle		
Poids moyen indicatif/bloc (kg)	± 16	± 22	± 25	± 32	± 27
Poids moyen indicatif/m² (kg)	± 48	± 66	± 76	± 96	± 96
Masse volumique (kg/m³) ± 5 %	950	950	950	950	950
Utilisation moyenne de colle (kg/m²)	0,85	1,15	1,25	1,55	1,80
Utilisation moyenne de finition (kg/m²)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Résistance au feu (heures)		3	3	3	3
Résistance à la compression (N/mm²)	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5
Dureté - Shore C	≥ 55	≥ 55	≥ 55	≥ 55	≥ 55
Valeur pH	6,5 – 10,5	6,5 – 10,5	6,5 – 10,5	6,5 – 10,5	6,5 – 10,5
Charge de rupture en flexion (kN) (En 12859 §4.10)		≥ 2,3	≥ 2,7	≥ 4	≥ 5,1
Isolation acoustique Rw (dB)		35	35	39	39
M²/palette	18,0450	13,3667	12,0300	10,0250	8,2665
Nombre de blocs/palette	54	40	36	30	30
Article code	10500	10700	10800	11000	11018

N.V. PROMONTA S.A. - Vaartstraat 6 / 8 - B-2830 WILLEBROEK
Tél. : +32 3 886 58 25 TVA : BE 0402.073.908
www.promonta.com info@promonta.com