Gipsblok type PROMONTA NORMAAL

PROMONTA NORMAAL	5 cm	7 cm	8 cm	10 cm	10 cm
Afmetingen (mm)	501 x 667	501 x 667	501 x 667	501 x 667	501 x 550
Kleur			Naturel		
Indicatief gemiddeld gewicht/blok (kg)	± 16	± 22	± 25	± 32	± 27
Indicatief gemiddeld gewicht/m² (kg)	± 48	± 66	± 76	± 96	± 96
Volumieke massa (kg/m³) ± 5 %	950	950	950	950	950
Gemiddeld lijmverbruik (kg/m²)	0,85	1,15	1,25	1,55	1,80
Gemiddeld verbruik afwerkingslijm (kg/m²)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Brandweerstand (uren)		3	3	3	3
Drukweerstand (N/mm²)	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5
Hardheid - Shore C	≥ 55	≥ 55	≥ 55	≥ 55	≥ 55
pH – waarde	6,5 – 10,5	6,5 – 10,5	6,5 – 10,5	6,5 – 10,5	6,5 – 10,5
Breuklast bij buiging (kN) (En 12859 §4.10)		≥ 2,3	≥ 2,7	≥ 4	≥ 5,1
Akoestische isolatie waarde Rw (dB)		35	35	39	39
M²/palet	18,0450	13,3667	12,0300	10,0250	8,2665
Aantal blokken/palet	54	40	36	30	30
Artikel code	10500	10700	10800	11000	11018

N.V. PROMONTA S.A. - Vaartstraat 6 / 8 - B-2830 WILLEBROEK
Tel. : +32 3 886 58 25 BTW : BE 0402.073.908
www.promonta.com info@promonta.com