Gipsblok Type PROMHYDRO ZWAAR

PROMHYDRO ZWAAR	7 cm	7 cm	10 cm	10 cm
Afmetingen (mm)	*501 x 450*	*501 x 667*	*501 x 450*	*501 x 667*
Kleur		*Grijs*		
Indicatief gemiddeld gewicht/blok (kg)	*19*	*28*	*28*	*42*
Indicatief gemiddeld gewicht / m²	*88*	*88*	*125*	*125*
Volumieke massa (kg/m³) ± 5%	*1250*	*1250*	*1250*	*1250*
Gemiddeld lijmverbruik (kg/m²)	*1,5*	*1,5*	*2*	*2*
Gemiddeld verbruik afwerkingslijm (kg/m²)	*0,25*	*0,25*	*0,25*	*0,25*
Brandweerstand (uren)	*3*	*3*	*3*	*3*
Drukweerstand (N/mm²)	*≥ 5*	*≥ 5*	*≥ 5*	*≥ 5*
Hardheid - shore C	*≥ 80*	*≥ 80*	*≥ 80*	*≥ 80*
pH - waarde	*6,5 – 10,5*	*6,5 – 10,5*	*6,5 – 10,5*	*6,5 – 10,5*
Breuklast bij buiging (kN) (En 12859 §4.10)	*≥ 6,5*	*≥ 2,3*	*≥ 6,5*	*≥ 4,0*
Akoestische isolatie waarde Rw (dB)	*35*	*35*	*40*	*40*
Water absorptie na 2 uur onderdompeling		*≤ 5% droge massa*		
M²/palet	*18,0360*	*13,3667*	*12,6252*	*10,0250*
Aantal blokken / palet	*80*	*40*	*56*	*30*
Artikel code	*PMZKHY70*	*10705*	*11005*	*11011*

N.V. PROMONTA S.A. - Vaartstraat 6 / 8 - B-2830 WILLEBROEK
Tel. : +32 3 886 58 25 BTW : BE 0402.073.908
www.promonta.com info@promonta.com